АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
№ РОСС RU.33163.ОС01К

Россия, 115487, г. Москва, Садовники ул, д. 9, помещ. 2П

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «КАСКАД»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО
«Каскад»
В.И. Григорьевская
"14" ноября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ01К-00014 от 14.11.2025 г.

Армирующие обои для стен торговой марки «DEKOS» на основе стеклохолста Dekos KM0

Частичное опубликование и перепечатка настоящего протокола без согласования
с ИЛ ООО «КАСКАД» запрещена

г. Москва 2025 г.

Наименование заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью «СТЕНА.СОМ». Юридический адрес: Россия, 125480, Москва ул. Героев Панфиловцев, д. 19, офис 14. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142205, Московская область, г. Серпухов, Текстильная улица, д. 29, ИНН: 7733313649, ОГРН: 1177746045641, телефон: +7 (910) 454-02-02, электронная почта: stena.rus@gmail.com
Характеристика объекта испытаний:	Армирующие обои для стен торговой марки «DEKOS» на основе стеклохолста Dekos KM0
Идентификация образцов:	При идентификации представленных на испытания образцов проводилось сравнение основных характеристик, указанных в сопроводительной документации, с фактическими показателями. Наименование и предназначение образцов, данные по изготовителю соответствовали прилагаемой документации.
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «СТЕНА.СОМ», Юридический адрес: Россия, 125480, Москва ул. Героев Панфиловцев, д. 19, офис 14. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142205, Московская область, г. Серпухов, Текстильная улица, д. 29, ИНН: 7733313649, ОГРН: 1177746045641, телефон: +7 (910) 454-02-02, электронная почта: stena.rus@gmail.com
Характеристика заказываемой услуги:	Оценочные испытания
Основание про- ведения работ:	Заявка № ИЛ01К-00014 от 14.11.2025, Акт отбора № ИЛ01К-00014 от 14.11.2025
Методы испытаний:	НГ (негорючий материал) по методу I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Срок действия аттестата
Установка для испытания строительных материалов на горючесть	113	до 21.08.2025
Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость	121	до 15.07.2025
Установка для экспериментального определения группы распространения пламени по материалам поверхности слоев конструкций полов и кровель	127	до 03.10.2025

Средства измерений

Наименование средств измерений	Инвентарный номер	Пределы измерений	Погрешность, цена деления	Назначение средств измерений	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5	6
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	0201.1	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2027
Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	0202.1	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2027
Устройство для измерения и контроля температуры УКТ 38-Щ4.ТП (многоканальный)	007/2-018	(- 50 + 1200) ^{o}C	+0,5 ^{o}C	Регистрация значений температур от ТЭП	03.08.2027
Датчик температуры, КТХА 01.01-006-к1-И-Т310-4,5-1600-М20/М18	019/1-026	(- 40 ÷ 375) ^{0}C (375 ÷ 1100) ^{0}C	± 1,5 ^{0}C ± 0,004(t) ^{0}C	Измерение температуры в огневой камере	10.03.2027
Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/1,5	033/3-048	(-40 +300) ^{0}C	±2,5 ^{0}C	Измерение температуры на необогреваемой поверхности образцов	22.03.2027
Барометр-анероид метеорологический, БАММ-1	032.1	(80 ÷ 106) кПа (600 ÷ 800) мм рт. ст.	± 0,1 кПа	Измерение атмосферного давления	15.03.2027
Секундомер «Агат»	049.1	0-30 мин	± 0.2 с кл. 2	Измерение временных интервалов	28.03.2027
Прибор комбинированный, Testo-605	051.1	(0,1 ÷ 50) ^{0}C (0,5 ÷ 95) %	± 0,5 ^{0}C ± 3 %	Измерение температуры, относительной влажности в помещении	27.09.2027
Анемометр, модель LV 110	055.1	(0,3 ÷ 3) м/с (3,1 ÷ 35) м/с	± 0,15 м/с ± 0,25 м/с	Измерение скорости воздушного потока	22.09.2027
Штангенциркуль, ШЦ-I (0 – 150) мм	061.1	(0,1 ÷ 150) мм	ц.д. 0,05 мм	Измерение линейных размеров	22.09.2027
Микроманометр ММН-2400(5)-1,0	063.1	(1–2400) Па	± 1,0 Па	Измерение избыточного давления	08.08.2027

Рулетка измерительная металлическая, EX10 /5	066.1	(1 ÷ 10000) мм	ц.д. 1 мм	Измерение линейных размеров	29.09.2027
Весы электронные ВК-300	074.1	(0,02 - 300) г	± 0,01 г	Измерение массы ватного тампона	22.11.2027
Прогибомер 6ПАО	084.1	(0,01 – 1) мм (1 – 100) мм от 100 мм	± 0,03 мм ± 0,3 мм ± 0,5 мм	Измерение величины прогиба	12.05.2027
Весы электронные, DL-150	088.1	(0,05 – 150) кг	± 50 г	Измерение массы нагрузки	20.05.2027

Образец	Прирост температуры, °С			Потеря массы образца $\Delta m=m_н \cdot m_к$		Продолжительность устойчивого пламенного горения образца t, с
	в печи $\Delta T_п=T_{пн}-T_{пк}$	на поверхности образца $\Delta T_{по}=T_{пон}-T_{пок}$	в центре образца $\Delta T_ц=T_{цон}-T_{цок}$	г	%	
1	3	2	2	0,8	4	1
2	3	1	2	1,0	5	2
3	1	3	3	1,0	5	2
4	2	1	2	0,8	4	1
5	3	2	2	0,8	4	1
средняя величина показателя	$\Delta T_п$= 2,4 °С	$\Delta T_{по}$=1,8 °С	$\Delta T_п$= 2,2 °С	Δm=4,4 %		t= 1,4 с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия (пожарной безопасности). Для продукции, не подлежащей обязательной сертификации в системе сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности, протокол является основанием для принятия решения надзорными органами о применении испытанной продукции на территории Российской Федерации.

2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретному образцу.

3. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

4. Запрещена полная или частичная перепечатка Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.

Испытательная лаборатория ИЛ ООО «КАСКАД»
Юридический адрес: Россия, 115487, г. Москва, Садовники ул, д. 9, помещ. 2П

Инженер по испытаниям:  И.И. Грачев